

THE
STONE
STYLE

AURA

ENERGIE KER



PAVIMENTO . FLOOR:
TH2.Outdoor - Aura, Grey 60x90 . 24"x36"
20 mm - Rettificato . Rectified








PAVIMENTO . FLOOR:
TH2.Outdoor - Aura, Grey 60x90 . 24"x36"
20 mm - Rettificato . Rectified




AURA






EKXTREME - EKCOLLECTIONS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| EKXTREME 120x280 48"x110" | 60x120 24"x48" | 30,8x61,5 12"x24" | 20x40 8"x16" | 15x30 6"x24" |
| 6 mm | 9 mm | 9 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
| R10 | R10 | R11 | R10 | R10 |
| RETT | RETT | OUTDOOR STRUTTURATO | NAT | NAT |
| GREY | GREY | GREY | GREY | GREY |
| 159 | 144 | 145 | 131 | 134 |
| PRICE CODE / M² | | | | |

TH2.0 - OUTDOOR

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 60x120 24"x48" | 60x90 24"x36" | 60x60 24"x24" |
| TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm |
| R11 | R11 | R11 |
| RETT | RETT | RETT |
| GREY | GREY | GREY |
| 155 | 157 | 151 |
| PRICE CODE / M² | | |

BATTISCOPIA

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| BATTISCOPIA 6,5x120 2" ⁹ /16x48" | BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24" | ELEMENTO A "T" MONOLITICO 10x40x4 4"x15" x2" |
| RETT | RETT | NAT |
| GREY | GREY | GREY |
| 120 | 106 | 123 |
| PRICE CODE / PC | | |



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG














TOP:
Aura, Grey 163x324 . 64"x127"
9 mm - Rettificato . Rectified

PAIMENTO . FLOOR:
Robur, Honey 30x160 . 24"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

| CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN. | METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN. | RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT. | | | VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE. | | |
|---|---|---|--------------------------|-----------|--|---|---|
| | | 7cm ≤ N < 15 cm (mm) | N ≥ 15 cm (%) (mm) | | Naturale non rettificato | Rettificato e Levigato | |
|  Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen. | EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite | ±0.9 | ±0.6 | ±2.0 | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. |
| | | Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | | |
| | | Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ±0.75 | ±0.5 | ±1.5 | | |
| | | Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| | | Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| | | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen. | 95 % min. | 95 % min. | - | | |
|  Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme % | EN ISO 10545-3 | E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%) | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | | |
|  Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | EN ISO 10545-4 | valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²) | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | | |
|  Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance à la rupture. Bruchlast. | | sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | | |
|  Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib. | EN ISO 10545-6 | 175 mm ³ max. | | | Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³ | | |
|  Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss. | EN ISO 10545-7 | Richiesta. Required. Requise. Gefordert. | | | II - V | | |
|  Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung. | EN ISO 10545-8 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | 6,5x10 ⁻⁶ °C | | |
|  Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. | EN ISO 10545-9 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | | |
|  Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | | |
|  Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen. | EN ISO 10545-13 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
| | | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
| | | B min. | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | | |
|  Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit. | DIN 51094 | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. | | | Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test. | | |
| | EN 16165 | | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | |
| | DIN 51097 | | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | |
| | B.C.R.A. D.M.236/89 | Dove richiesto Il needed. Si demande. Nach Anforderung. | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | |
| | ASTM C1028-2007 | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | |
| | ANSI A 137.1-2012 | | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | |
| | | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | |

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it

Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it


Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.


EKCOLLECTIONS

| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M ² /Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 15X30 | 8,2 | 32 | 1,44 | 25,00 | 60 | 86,40 | 1.400 |
| 20X40 | 8,2 | 20 | 1,60 | 28 | 48 | 76,80 | 1.360 |
| 30,8X61,5 | 9 | 7 | 1,32 | 24,88 | 40 | 52,80 | 920 |
| 60X120 RETT. / LCP * | 9 | 2 | 1,44 | 28,57 | 35 | 50,40 | 1.020 |

EKXTREME

| Formato Size Format Format |  | Tipologia Imballaggio | Ingombro | m ² /Pz | Kg/Pz | Pz/Pal | m ² /Cassa | Kg/Cassa |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------------|--------------------|-------|--------|-----------------------|----------|
| 120x280 RETT. / LCP *** | 6 | Cassa | 291x140x34 | 3,36 | 48,38 | 20 | 67,20 | 1.054 |
| | | Cavalletto | 290x75x156 | 3,36 | 48,38 | 44 | 147,84 | 2.252 |

TH2.0

| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M ² /Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 60x120 RETT. * | 20 | 1 | 0,72 | 32,33 | 30 | 21,60 | 980 |
| 60x90 RETT. | 20 | 2 | 1,08 | 48,28 | 27 | 29,16 | 1.323 |
| 60x60 RETT. | 20 | 2 | 0,72 | 32,07 | 30 | 21,60 | 965 |

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



放射性水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung



Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plait:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

